

# DECKENABMAUERUNGSZIEGEL RDK 0,8

## DECKENABMAUERSYSTEM

<b>WANDDICKE</b>	cm	11,5
------------------	----	------

### ALLGEMEINE WERTE

Länge	cm	37,2
Breite	cm	11,5
Höhe D 18	cm	17,8
Höhe D 20	cm	19,8
Rohdichteklasse		0,8
Baustoffklasse		A1

### STATIK / BEMESSUNG

Druckfestigkeitsklasse	DFK	8
zulässige Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$ nach DIN EN 1996	N/mm <sup>2</sup>	4,4 ( M 10)
		2,5 (LM 21)

### VERPACKUNGSEINHEIT


D 18	St/Pal.	100
D 20	St/Pal.	80
Bedarf Stück pro lfm	St/lfm.	2,69

### MÖRTEL

Mauermörtel	M 10 gemäß DIN 998-2 Leichtmauermörtel LM 21
-------------	---

### HINWEISE

Der Abmauerziegel erspart das Schneiden der Höhe auf der Baustelle. Nicht geeignet zur Deckenabstellung, da nicht ausreichend Platz für die erforderliche Dämmung bleibt. Bei Verwendung von Deckenabmauerziegeln ist die erforderliche Wärmedämmung im Konstruktionsaufbau bauseits einzubauen.



Ziegelwerk Turber GmbH  
Riedenburger Str. 25  
85104 Pförring  
[www.turber.de](http://www.turber.de)

weitere  
Informationen

